



Klinker Covadonga Natural and Glazed

 2006-05-25 Notified body AENOR Certif. N ^o . 0099/CPD/A73/0017 UNE-EN 771-1	Categorie 1 – HD metselbaksteen Category 1 – HD clay masonry unit	Verticaal geperforeerde steen Vertical perforated unit
	Gemiddelde druksterkte (legvlak) Mean compressive strength (\perp bedface)	$\geq 55,0 \text{ N/mm}^2$
	Hechtsterkte Bond strength	$0,15 \text{ N/mm}^2$, Annex C, UNE-CE-998-2
	Gehalte active oplosbare zouten Active soluble salt content	S2
	Brandreactie Reaction to fire	A1
	Wateropneming Water absorption	$\leq 5\%$
	Waterdampdoorlatendheid Water vapour diffusion coefficient	50/100
	Bruto volumieke massa Gross dry density	$\geq 2240 \text{ g/cm}^3$
	Equivalente warmtegeleidbaarheid Equivalent thermal conductivity	$0,85 \text{ W/mK } \lambda_{10, \text{ dry}}$, calculated
	Initiële wateropname (Hallergetal) Initial rate of water absorption	$\leq 0,40 \text{ kg/(m}^2 \times \text{min.)}$
	Duurzaamheid vorst/dooi Freeze/thaw resistance	F2
	Maattolerantie Tolerances	T2
	Maatspreiding Range	R2

 IKB 1042, NL-BSB cat. 1B Landbodem inclusief beschermde gebieden	Netto volumieke massa Net dry density	$\geq 1530 \text{ g/cm}^3$
	Uitbloeiingen Efflorescences	Geen uitbloeiingen No efflorescences
	Vorstbestandheid Frostresistance	D
	Bouwstoffenbesluit	1B, "Landbodem inclusief beschermde gebieden"
Minstens 5 paletten gelijktijdig verwerken. Een palet wordt torentje per torentje opgewerkt om zo de ideale kleurschakering te verkrijgen. Mix up 5 pallets together. Take the bricks vertically out of its pack to ensure ideal mixing of colour and size.		

	Aantal stuks: Pieces:	Bruto: Gewicht:	Batch:
	Formaat: Format:	Fabricage afmetingen 220x105x48 (LxBxH): Work size (LxWxT):	